



ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА

ГИМ СЕРТИФИКАЦИЈА



Решение бр. 18-155 од 19.10.2016

ПРИЛОГ КОН

СЕРТИФИКАТОТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА КОНТРОЛАТА НА ФАБРИЧКО
ПРОИЗВОДСТВО
155-ZGP-0010

ДГТ "Градба Промет" д.о.о Кавадарци

Ул. 29 ноември бб, Кавадарци

ископ кај с. Сирково, сепарација "Росоман"

Список на производи

		Фракции (d/D)mm			
		0/4	4/8	8/16	16/31.5
Гранулација MKC EN 933-1	Декларирана класа според MKC EN 12620	G _F 85	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20
Количина на ситни честички MKC EN 933-1	Декларирана класа според MKC EN 12620	f ₅	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
Форма на зрна- индекс на форма MKC EN 933-4	Декларирана класа според MKC EN 12620	-	SL ₂₀	SL ₂₀	SL ₂₀
Содржина на школки MKC EN 933-7	Декларирана класа според MKC EN 12620	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀
Еквивалент на песок според MKC EN 933-8	Декларирани вредности според MKC EN 12620 во (%)	85,0-90,0			
Волуменска маса во растресита состојба MKC EN 1097-3	Декларирани вредности според MKC EN 12620 во (Mg/m ³)	1,5-1,7	1,4-1,6	1,4-1,6	1,4-1,6
Зафатинска маса на честички според MKC EN 1097-6	Декларирани вредности според MKC EN 12620 во (Mg/m ³)	2.670-2.710	2.670-2.700	2.670-2.700	2.670-2.700
Апсорпција на вода MKC EN 1097-6	Декларирани вредности според MKC EN 12620 (%)	1.4 – 1.6	1.3 – 1.5	1.3 – 1.5	1.2 – 1.5
Отпорност на абеење (метода на микро-Девал) MKC EN 1097-1	Декларирана класа според MKC EN 12620	Mpe20			
Отпорност на дробеење со метода на Лос Ангелес MKC EN 1097-2	Декларирана класа според MKC EN 12620	LA ₃₅			
Топлински својства и атмосферски влијанија на агрегати - Метода на магнезиум сулфат MKC EN 1367-2	Декларирана класа според MKC EN 12620	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈
Содржина на хлориди според MKC EN 1744	Декларирани вредности според MKC EN 12620	< 0,01 %			

ОД ГС-12/16-08/13

Скопје, 16.01.2017 год.



Раководител на ГИМ Сертификација:

М-р Златко Илиевски

Златко

Дрезденска 52 Скопје, Македонија
тел : +389 2 30 66 816 ; +389 2 30 66 833
факс: +389 2 30 66 828

info@gimcert.mk ; www.gim.com.mk